



เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-4000

ระบบสปีชียูรีเทนระบบ 2 ส่วนผสม : สำหรับงานทั่วไปสูตรคงทนพิเศษ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-4000 เป็นระบบสปีชียูรีเทน 2 ส่วนผสมสำหรับงานทั่วไป คุณภาพสูงที่มีความคงทนเป็นพิเศษ สามารถใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและสารตะกั่ว																		
คุณสมบัติสำคัญ	* ความเงาและความคงทนสูง * ทนทานต่อแสงยูวีและสารเคมี กรดต่างได้ดี * ทนทานต่อการขีดขีดและแรงกระแทก * ทนทานต่อความชื้น และสภาพภูมิอากาศได้ดี * ทนทานต่อเชื้อรา แบะการเกิดสนิมได้ดี * ทำความสะอาดง่าย																		
คุณสมบัติการใช้งาน	* พื้น ผนัง ฝ้าเพดานของอาคารโรงงาน * ลานจอดรถ พื้นผิวจราจร บันไดขั้น * ห้องปฏิบัติการทดสอบทดลอง * พื้นผิวคอนกรีตบริเวณส่วนการผลิตของโรงงาน * โรงงานผลิตอาหารที่ต้องการอนามัยสูง * พื้นที่ที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ																		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	<table><thead><tr><th></th><th>ไม่น้อยกว่า</th><th>ไม่เกิน</th><th>แนะนำ</th></tr></thead><tbody><tr><td>* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)</td><td>100</td><td>150</td><td>0</td></tr><tr><td>* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/กิโลกรัม)</td><td>20</td><td>30</td><td>เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี</td></tr></tbody></table>				ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ	* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	100	150	0	* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0	* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/กิโลกรัม)	20	30	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ																
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	100	150	0																
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0																
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/กิโลกรัม)	20	30	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี																
คุณสมบัติทางกายภาพ	* ประเภทของสี : สีสระบบสปีชียูรีเทน 2 ส่วนผสม * ลักษณะฟิล์มสี : เงา และ ค้าน * เดคสี : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ ยูนิเทน" * ความถ่วงจำเพาะ : - * เนื้อสีโดยปริมาตร : - * สารที่ไม่ระเหย : มากกว่า 95% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : 2 - 4 ชั่วโมง แห้งสัมผัสได้ : 5 - 8 ชั่วโมง เวลาแห้งก่อนทาทับ : 8 - 12 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 3 - 5 วัน เวลาแห้งอย่างสมบูรณ์ : 1 - 2 ชั่วโมง (เวลาลดลงตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น) * ระยะเวลาสภาพหลังผสม : 6 - 8 ชั่วโมง (เวลาลดลงตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น) * ช่วงเวลาการทำงาน																		
วิธีการใช้งาน	* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น * การผสมก่อนใช้งาน : เบเยอร์ กิบนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-22 (ควรใช้กิบนเนอร์เฉพาะเท่านั้น เนื่องจากกิบนเนอร์ชนิดอื่นอาจจะไม่สามารถละลายเกิดเป็นก้อนได้) * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก : พื้นผิวปูนไม่ควรทิ้งระยะให้พื้นผิวแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 28 วัน : ฟิล์มสีไม่ควรสัมผัสกับน้ำมัน สารเคมี หรือแรงกดทับจนกว่าสีจะแห้งตัวสมบูรณ์ : ผสมส่วน เอ และ ส่วน บี ในอัตราส่วนที่ถูกต้อง (4 : 1) จนผสมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรมีส่วนผสมครั้งละปริมาณมาก จนไม่สามารถทำงานได้เสร็จภายในเวลาการทำงานที่กำหนด (Pot life) : อาจจำเป็นต้องมีการปรับความหนืดของเนื้อสีโดยการเติม เบเยอร์ กิบนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-22 ปริมาณ 0 - 10% โดยปริมาตร ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน อุณหภูมิอุปกรณ์การทำงานสี เป็นต้น																		
ระบบการทาสี	* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทำการอุดโป๊วต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นปูนหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นปูนหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-4000 ดีที่สุด * ระบบสี : ชนิดของรองพื้น * พื้นผิวปูน, คอนกรีต * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นพีวีเทรคโพรเมอร์ * สีทับหน้า : เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-4000 * พื้นผิวเหล็ก * สีรองพื้น : เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-4000/1145 * สีทับหน้า : เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-4000 * พื้นผิวโลหะ * สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นโลหะว็อล์ฟโพรเมอร์ * สีทับหน้า : เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-4000/1145 : เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-4000 จำนวน 1 เกี่ยว จำนวน 2 - 3 เกี่ยว จำนวน 1 - 2 เกี่ยว จำนวน 2 - 3 เกี่ยว จำนวน 1 เกี่ยว จำนวน 1 - 2 เกี่ยว จำนวน 2 - 3 เกี่ยว																		
การเก็บรักษา	: เก็บไว้ในภาชนะประมาณ 1 ปี ในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น และไม่ควรวางไว้มiddleแจ้งที่มีแสงแดดจัด																		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่าสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์																		
คำเตือน	: ควรใช้ระบบการระบายอากาศที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้หรืออาการอื่น ๆ : เก็บให้พ้นมือเด็ก : ระมัดระวังอย่าให้เข้าตา																		
มาตรฐานอ้างอิง	: -																		
ขนาดบรรจุ	: 3 ลิตร และ 15 ลิตร																		



การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : มิถุนายน 2553
หน้า : 1 จาก 1
เบเยอร์ ยูนิเทน เบอร์ บี-4000