

ข้อมูลทั่วไป

เหมาะสำหรับทาตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร ใช้ทาพื้นปูนทั่วๆ ไป เช่น ปูนพลาสติก คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง มีเนื้อสีมาก ทาง่าย รอยแปรงน้อย ด้านทานเชื้อราได้เป็นอย่างดี

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี
ลักษณะฟิล์มสี
การปกคลุมพื้นผิว
ความถ่วงจำเพาะ
วิธีใช้
การผสมก่อนใช้งาน

สีน้ำอะคริลิก
ด้าน
35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
1.38- 1.43
ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
ผสมน้ำ 25 - 30 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว
แห้งแข็งและทาทับได้

20 - 30 นาที
2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

พื้นผิวปูนเก่า

- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรด์ (น้ำยาซักผ้าขาว)
- ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่

พื้นผิวปูนเก่า

- ข้อมูลให้ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง เนชั่นเนล จำนวน 1 เที่ยว
- ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เนชั่นเนล สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว
- ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า เนชั่นเนล จำนวน 1 เที่ยว
- ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เนชั่นเนล สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1/4 GL, 1 GL, 2.5 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง