

Captain Acrylic Sealant

กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์

คุณลักษณะ

กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์ (Captain Acrylic Sealant) เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับอุดโป๊วแบบสำเร็จรูปที่ใช้ผลิตจากสารประเภทอะคริลิกชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติในการยึดหดตัวได้ดี สามารถขยายตัวตามสภาพรอยแตกของพื้นผิวได้ เหมาะสำหรับรอยแตกกว้างขนาดใหญ่ หรือรอยต่อของงานก่อสร้างที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ ใช้อุดโป๊วบริเวณต่างๆ ดังนี้
: ซ่อมแซมรอยแตกกว้างของผนังปูน
: อุดโป๊วบริเวณที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง
: สามารถยึดเกาะบนพื้นผิวปูน คอนกรีต กระเบื้อง ไม้ ได้ดี

คุณสมบัติ

- เป็นวัสดุอุดโป๊วสำเร็จรูปที่ผลิตจากสารอะคริลิกชนิดพิเศษ ใช้อุดโป๊วบริเวณที่มีการขยับตัว เช่น กรอบหรือมุมวงกลมประตู หน้าต่าง
- สำหรับใช้อุดโป๊วตกแต่งรอยแตกกว้างของผนังปูนฉาบหรือรอยต่อของวัสดุต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีขนาดใหญ่
- มีคุณสมบัติยึดหดตัวได้ดี รองรับการเคลื่อนที่ของรอยแตกกว้างต่อเนื่อง
- สามารถขัดตกแต่งได้ (ขัดด้วยกระดาษทรายและน้ำ) หรือปาดให้เรียบในขณะที่ยังเหลว
- สามารถทาสีทับได้

ข้อมูลทางเทคนิค

- ชนิด : เป็นวัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน
- สี : สีครีมขาว
- ความถ่วงจำเพาะ : 1.56-1.60
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง : 8.5-10
- ค่าความข้นเหลว (Spindle#7) : 6 CPs
- ค่าความแข็ง (Shore A) : >20

ระบบการใช้งาน

- ระบบการทาสี : ให้อายุรอยแตกให้กว้างขึ้นเล็กน้อย เป็นรูปตัว V แล้วทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง : ในกรณีที่พื้นผิวปูนเก่ามีลักษณะเป็นฝุ่นผงหรือร่วนพ่น ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า กัปตัน คอนแทค โพรเมอร์ บริเวณที่ทำการอุดโป๊ว จำนวน 1 เทียวแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง : ใช้กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์ อุดโป๊วรอยแตกด้วยเกรียงโป๊ว โดยให้มีลักษณะเป็นหลังเต่า หนาไม่เกิน 0.3 เซนติเมตร เพื่อการยวบยัดหรือโป๊ว 2 ครั้ง ให้ใช้นิ้วหรือเกรียงโป๊วจุ่มน้ำหรือน้ำสบู่ ปาดหรือลูบ เพื่อการแต่งผิวหน้าให้เรียบ สวยงาม แล้วทิ้งให้แห้งประมาณ 8 ชั่วโมง : หากต้องการขัดให้ตกแต่งด้วยกระดาษทราย และน้ำสะอาดให้เรียบรอย แล้วขัดให้แห้ง
- การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวจะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นผง สี เศษซีเมนต์ คราบไขมันต่างๆ

บริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด

สำนักงาน: 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร 02-3355555 แฟกซ์ 02-3128913-14
โรงงาน: 906 หมู่ 15 ต.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791

www.captaincoating.com

ข้อแนะนำเพิ่มเติม	เมื่อใช้ไม่หมดควรปิดฝาให้สนิท การแห้งตัวของ กิปตัน อะคริลิก ซีนแลนท์ ขึ้นอยู่กับขนาดของร่องรอยที่ทำการอุดโป๊ว ถ้ารอยแตกใหญ่ ร่องลึกมาก ให้อุดด้วยยูรีเทนโฟม หรือโพลีเอเธทรีซินโฟม ให้ความลึกของร่องไม่เกินครึ่งหนึ่งของความกว้าง ก่อนการอุดโป๊วเพื่อป้องกันการยุบตัวและทำให้ร่องหรือรอยต่อเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำสะอาด
ปริมาณการใช้งาน	Captain Acrylic Sealant 1 กิโลกรัม อุดโป๊วได้ความยาวประมาณ 18-20 เมตร (ขนาดร่องรูปตัว V กว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม)
การเก็บรักษา	เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางในที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
อายุของผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
มาตรฐานอ้างอิง	
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นได้นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 1
21/12/61