

สีทับหน้าเสาสูง 5258 สีส้ม & 5291 สีขาว

คุณสมบัติทั่วไป

การใช้งาน

เป็นสีน้ำอะคริลิกสำหรับทาทับหน้างานต่าง ๆ ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารตะกั่ว
ใช้เป็นสีทับหน้า ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกบนพื้นผิวที่มีการรองพื้นอย่าง
เหมาะสม ทนต่อสภาวะอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถใช้เป็นสีทับหน้าแทนสีเคลือบอัลคิด
5258 สีทับหน้าเสาสูงสีส้ม และ 5291 สีทับหน้าเสาสูงสีขาว ซึ่งผ่านมาตรฐานที่ตั้งขึ้น
โดยสหพันธ์การบินแห่งประเทศไทย (FAA) สำหรับทาสีเสา แท่งค้ำน้ำ ปล่อง
ไฟหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งกีดขวางเส้นทางการบิน

ลักษณะฟิล์มสี

ผลิตภัณฑ์

ระบบการรองพื้นที่ใช้

ข้อมูลจำเพาะ

เรซิน

ปริมาณของเนื้อสีโดยปริมาตร

สารอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOC)

ความหนาฟิล์มแห้งที่ควรใช้

ความหนาฟิล์มเปียกที่ควรใช้

การปกคลุมพื้นผิวทางทฤษฎี

ระยะเวลาแห้งตัวที่ 21 - 27 °C

ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50%

การทนความร้อนในสภาวะที่แห้ง

อายุการเก็บ

ขนาดบรรจุ

มาตรฐานการยอมรับ

การเตรียมพื้นผิว

การทา

การผสม – การเจือจาง

ข้อควรระวัง

ชนิดด้าน

5258 สีทับหน้าเสาสูงสีส้ม / 5291 สีทับหน้าเสาสูงสีขาว

5269 รองพื้นสีแดง / 5281 สีรองพื้นสีเทา

อะคริลิก 100%

34% - 38%

< 250 กรัมต่อลิตร

1.5 - 2.5 มิลล์ (37.5 - 62.5 ไมครอน) ต่อการทาหนึ่งครั้ง

4 - 7.5 มิลล์ (100 - 187 ไมครอน) ต่อการทาหนึ่งครั้ง

545 - 610 ตารางฟุต / แกลลอน (ความหนาฟิล์มสีแห้ง 25 ไมครอน)

แห้งสัมผัสได้ 1 - 2 ชั่วโมง

แห้งแข็ง 2 - 4 ชั่วโมง

แห้งทาทับได้ 1 - 3 ชั่วโมง

200°F (93°C)

อย่างน้อย 5 ปี (เก็บให้ห่างความเย็น)

1 ยู.เอส. แกลลอน

ผ่านมาตรฐานที่ตั้งขึ้นโดยสหพันธ์การบินแห่งประเทศไทย (FAA)

ทำความสะอาดให้ปราศจากสนิม คราบไขมัน สิ่งสกปรก สีเก่า ฯลฯ โดยใช้ น้ำยาทำความสะอาด และล้างด้วยน้ำสะอาดซ้ำอีกครั้ง ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนทาสี

สามารถทาได้โดยการใช้แปรง, ลูกกลิ้งและเครื่องพ่น ที่อุณหภูมิระหว่าง 10 - 38.5°C

อุณหภูมิและความชื้นมีผลต่อระยะเวลาการแห้งตัวและความเงา

ไม่แนะนำให้เจือจาง

ไม่แนะนำให้เจือจาง

ใช้น้ำ 12% หรือในปริมาณที่เหมาะสม

ใช้น้ำ 6% หรือในปริมาณที่เหมาะสม

ใช้สับและน้ำ

* โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) และคำแนะนำในการใช้งานที่ข้าง

ภาชนะก่อนใช้งานทุกครั้ง